



UKRSIL SFR - 30

ТУ У 20.59.59.-004-39985910-2017

Екологічно безпечне засіб для огнебиозащитної обробки поверхності і збільшення строка експлуатації

РЕКОМЕНДАЦІЇ	Для обробки деревини і виробів на її основани, будівельних конструкцій з метою їх захисту від возгорання, розповсюдження пламени і дії мікроорганізмів (для забезпечення вимог ДБН В. 1.1-7-2016 пожежна безпека об'єктів будівництва).
ПРИМЕНЕННЯ	<ul style="list-style-type: none"> • Використовується в будівництві як захист деревини від впливу вогню, зміцнення поверхневого шару поверхностей. • Додатковий захист від: <ul style="list-style-type: none"> - атмосферних впливів; - грибків, плісени і др.;
ПРЕИМУЩЕСТВА	<ul style="list-style-type: none"> • надає поверхні вогнестійкі і бактерицидні властивості; • не змінює зовнішній вигляд захищеного матеріалу, його паропроникність; • характеризується підвищеною адгезією до мінеральних поверхонь; • утворює покриття стійке до атмосферних впливів і високим температурам; • збільшує термін служби споруд.
СПОСОБ ПРИМЕНЕННЯ	<p>Середство наноситься на деревину малярною кистю або валиком. Середство наноситься 2-3 рази з проміжними сушками в 12 год. Можливо обробка деревини шляхом її занурення і витримки в розчині. Для строганого деревини орієнтовний час обробки способом занурення становить близько 20 хв. (1 група огнезащитної ефективності)</p> <p>Оброблену деревину просушують на повітрі 12:00 (потім в сушилках) або в сушилках при температурі не більше 45 до 24 год. В час сушки не допускається потрапляння на неї води і атмосферних опадів. Обробка деревини огнебиозащитним засобом не змінює колір (бесцветний розчин), і структуру деревини, засіб є фінішним покриттям.</p>
ХАРАКТЕРИСТИКИ	

Не токсичне, не горюче
Екологічно безпечне

Температура використання:
від +5 до +40 °С
При відносній вологості повітря не більше 70%

Найменування показателя	Типичні характеристики	Метод випробування
1. Група огнезащитної ефективності	1	ГОСТ 16363, НПБ 251
2. Ефективність по відношенню до плісени і грибків	Ефективно	ГОСТ 30704
3. Проникнення в деревину	0,6	ГОСТ 27014
4. Густина	1,2 – 1,4	ГОСТ 18995.1
5. Корозійна активність	Не викликає корозію	ГОСТ 26544

Контакти:
ООО «Укрсилікат»,
69006, Україна, г. Запоріжжя,
ул. Северне шосе 4, оф. 109,
тел/факс.: +38 (061) 228-61-06,
+38 (067) 612 24 00