



Краска акриловая фасадная АР 35

Краска фасадная для наружных работ
ТУ У В .2.7-24.3-21685172-006:2009.

*Краска для окрашивания
минеральных поверхностей снаружи здания.*

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА	АР 35 это готовая к нанесению водная дисперсия акриловой смолы с минеральными наполнителями и пигментами.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Акриловая краска предназначена для отделки поверхностей. Снаружи зданий - по минеральным основаниям (бетон, кирпич, цементно-песочные штукатурки). Краска применяется также для обновления эстетических свойств декоративных штукатурок, ранее окрашенных поверхностей и в системах теплоизоляции фасадов.
ПРЕИМУЩЕСТВА	<ul style="list-style-type: none">• Износостойчива• Стойкая к сухому истиранию• Экологически безопасна
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ	<ul style="list-style-type: none">• основа должна быть сухой и прочной, без видимых разрушений.• перед применением акриловой краски основание очищается от загрязнений, напльвов, масляных пятен и других веществ, снижающих адгезию к основанию:• гипсовые плиты, штукатурки (остаточная влажность не более 1%) - очистить от пыли, грязи, загрунтовать• древесностружечные, древесноволокнистые плиты, фанеру - очистить и загрунтовать• окрашенные водоэмульсионными красками, потерявшие сцепление с основанием - удалить, тщательно промыть и высушить, загрунтовать;• - клеевые краски, известковая и меловая побелка, клей, бумага и другие покрытия, растворимые в воде - удалить полностью, промыть, высушить и загрунтовать - старые известковые штукатурки, потерявшие прочность – удалить до прочного основания, обработать грунтовкой,• масляную краску с высокой адгезией к основанию - очистить, зашкурить;• Трешины в минеральных основаниях замазать шпаклевкой• Если поверхность основания покрыта грибком или мхом, то необходимо провести ее механическую очистку, затем промыть и высушить.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ	Тщательно перемешать содержимое упаковки. Краску наносить кистью, валиком или краскораспылителем в 2 слоя. Работы по покраске всей поверхности, находящейся в одной плоскости должны проводить без перерыва методом «мокрое по мокрому». При необходимости краска может быть разбавлена водой (не
Температура использования от +5°C до +30°C.	

	более чем на 10%) и тщательно после этого размешанная. При нанесении финишного слоя краску разбавлять не рекомендуется. Сразу после работы промыть водой инструмент, который использовался.
БЕЗОПАСНОСТЬ	Избегать попадания в глаза, если случилось попадание промыть большим количеством воды.
ХРАНЕНИЕ	В фирменной герметичной упаковке, в помещениях с температурой от +5°C до +35°C. Предохранять от замораживания.
Срок хранения составляет 18 месяцев	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Наименование показателя	Типичные характеристики
1. Удельный вес, кг/л	1,3-1,4
2. Цвет	Белый, матовый
3. Температура основания при использовании	від +5 до +30C
4. Расход (в зависимости от состояния поверхности), л на м ²	≈ 5-8 - 9-11 м2/л
Состав: водная дисперсия акриловой смолы с минеральными наполнителями и пигментами.	
ТУ У В .2.7-24.3-21685172-006:2009.	

Контакты:

ООО «Укросиликат»,
69006, Украина, г. Запорожье,
ул. Северное шоссе 4, оф. 109,
тел/факс.: +38 (061) 228-61-08,
тел.: +38(067) 612 24 00, (097) 410 64 91