



# Краска акриловая интерьерная AP 37

Краска интерьерная для внутренних работ  
ТУ У В .2.7-24.3-21685172-006:2009

*Краска для окрашивания  
минеральных поверхностей внутри зданий*

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА	AP 37 это готовая к нанесению водна дисперсия акриловой смолы с минеральными наполнителями и пигментами.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Акриловая краска предназначена для отделки поверхностей строительных конструкций и элементов внутри зданий по минеральным (бетон, кирпич, цементно-песчаные штукатурки, гипсовые штукатурки и плиты) и органическим основаниям (обои, стеклохолст, пено полистирольные плиты, фанера, древесностружечные и древесноволокнистые плиты) .
ПРЕИМУЩЕСТВА	
Износоустойчива Стойкая к сухому истиранию Экологически безопасна	<ul style="list-style-type: none"><li>• высокая степень устойчивости к истиранию;</li><li>• не содержит растворителей и пластификаторов;</li><li>• простая в использовании;</li><li>• высокая укрывистость, экономичная;</li><li>• легко наноситься.</li></ul>
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ	<ul style="list-style-type: none"><li>• основа должна быть сухой и прочной, без видимых разрушений.</li><li>• перед применением акриловой краски основание очищается от загрязнений, наплывов, масляных пятен и других веществ, снижающих адгезию к основанию:</li><li>• гипсовые плиты, штукатурки (остаточная влажность не более 1%) - очистить от пыли, грязи, загрунтовать</li><li>• древесностружечные, древесноволокнистые плиты, фанеру - очистить и загрунтовать</li><li>• окрашенные водоэмульсионными красками, потеряли сцепление с основанием - удалить, тщательно промыть и высушить, загрунтовать;</li><li>• - клеевые краски, известковая и меловая побелка, клей, бумага и другие покрытия, растворимые в воде - удалить полностью, промыть, высушить и загрунтовать - старые известковые штукатурки, потерявшие прочность – удалить до прочного основания, обработать грунтовкой,</li><li>• масляную краску с высокой адгезией к основанию - очистить, зашкурить;</li><li>• Трещины в минеральных основаниях замазать шпаклевкой</li><li>• Если поверхность основания покрыта грибом или мхом, то необходимо провести ее механическую очистку, затем промыть и высушить.</li></ul>
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ	Тщательно перемешать содержимое упаковки. Краску наносить кистью, валиком или краскораспылителем в 2 слоя. Работы по покраске всей поверхности, находящейся в одной плоскости должны проводить без перерыва методом «мокрое по мокрому». При необходимости краска может быть разбавлена водой (не более чем на 10%) и тщательно после этого размешанная. При
Температура использованияот +5°C до +30°C.	

	нанесении финишного слоя краску разбавлять не рекомендуется. Сразу после работы промыть водой инструмент, который использовался.
<b>БЕЗОПАСНОСТЬ</b>	Избегать попадания в глаза, если случилось попадание промыть большим количеством воды.
<b>ХРАНЕНИЕ</b>	В фирменной герметичной упаковке, в помещениях с температурой от +5°C до +35°C. Предохранять от замораживания.
Срок хранения составляет 18 месяцев	
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	
<b>Наименование показателя</b>	<b>Типичные характеристики</b>
1. Удельный вес, кг/л	1,3-1,4
2. Цвет	Белый, матовый
3. Температура основания при использовании	від +5 до +30С
4. Расход (в зависимости от состояния поверхности), л на м <sup>2</sup>	≈ 5-8 - 9-11 м <sup>2</sup> /л
Состав: водная дисперсия акриловой смолы с минеральными наполнителями и пигментами.	
ТУ У В .2.7-24.3-21685172-006:2009	

**Контакты:**

ООО «Укрсиликат»,  
69006, Украина, г. Запорожье,  
ул. Северное шоссе 4, оф. 109,  
тел/факс.: +38 (061) 228-61-08,  
тел.: +38(067) 612 24 00, (097) 410 64 91

